

**MAGNETIC RECORDING MEDIUM AND ITS PRODUCTION**

**Patent number:** JP3224132  
**Publication date:** 1991-10-03  
**Inventor:** MURAI MIKIO; TAKAHASHI KIYOSHI; ODAGIRI MASARU; KAI YOSHIAKI; SUZUKI TAKASHI; KUNIEDA TOSHIAKI  
**Applicant:** MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD  
**Classification:**  
- **international:** C23C16/26; C23C16/509; C23C16/517; G11B5/72; G11B5/725; C23C16/26; C23C16/50; G11B5/72; (IPC1-7): G11B5/72; G11B5/84  
- **europaean:** C23C16/26; C23C16/509; C23C16/517; G11B5/72; G11B5/725  
**Application number:** JP19900286197 19901023  
**Priority number(s):** JP19890321698 19891211

Also published as:


EP0432536 (A)  
US5182132 (A)  
EP0432536 (A)  
EP0432536 (B)

Report a data error he

**Abstract of JP3224132**

**PURPOSE:** To improve durability of a diamond-like carbon film by continuously forming the diamond-like carbon film by plasma CVD method from hydrocarbon of >3 carbon number as the source material in a 80 Hz - 200 kHz frequency with over +500 V peak voltage.

**CONSTITUTION:** On a substrate 10 having a projection layer 9, a ferromagnetic metal thin film 8 is formed, and further a plasma polymn. film 7, diamond-like carbon film 6 and lubricant layer 5 are successively formed. The back surface of the substrate is covered with a back coating layer 11. This diamond-like carbon film is continuously formed by plasma CVD method from hydrocarbon of >3 carbon number as the source material in a 80 Hz - 200 kHz frequency with over +500 V peak voltage. By this method, the diamond-like carbon film can be obtained at a massproductive deposition rate of 180 Angstrom /s to 200 Angstrom /s without causing abnormal discharge. The obtd. magnetic recording medium has a diamond-like carbon film of high durability.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 平3-224132

⑮ Int. Cl.<sup>5</sup>

G 11 B 5/84  
5/72

識別記号

B

庁内整理番号

7177-5D  
7177-5D

⑬ 公開 平成3年(1991)10月3日

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

⑭ 発明の名称 磁気記録媒体およびその製造方法

⑯ 特 願 平2-286197

⑰ 出 願 平2(1990)10月23日

優先権主張 ⑱ 平1(1989)12月11日 ⑲ 日本(JP) ⑳ 特願 平1-321698

㉑ 発 明 者	村 居 幹 夫	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
㉒ 発 明 者	高 橋 喜 代 司	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
㉓ 発 明 者	小 田 桐 優	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
㉔ 発 明 者	貝 義 昭	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
㉕ 発 明 者	鈴 木 貴 志	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
㉖ 発 明 者	国 枝 敏 明	大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器産業株式会社内
㉗ 出 願 人	松下電器産業株式会社	大阪府門真市大字門真1006番地	
㉘ 代 理 人	弁理士 小 鍛 治 明	外 2 名	

明 細 書

1. 発明の名称

磁気記録媒体およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) 非磁性基板上に強磁性金属薄膜を形成し、この磁性層上にプラズマ重合膜、ダイヤモンド状炭素膜さらに潤滑剤層をこの順に設けた磁気記録媒体の製造方法において、前記ダイヤモンド状炭素膜を、80Hzから200kHzの周波数、プラス500ボルト以上のピーク電圧で、炭素数3以上の炭化水素を原料としたプラズマCVD法により連続的に成膜することを特徴とする磁気記録媒体の製造方法

(2) 炭化水素とともにヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドンより選ばれた1種類の不活性ガスを混合してダイヤモンド状炭素膜を形成する請求項1記載の磁気記録媒体の製造方法

(3) ダイヤモンド状炭素膜を、80Hzから200kHzの周波数、プラス500ボルト以上のピーク電圧とピーク電圧の20～70%のプラスのDC電圧とを重

畳した電圧条件下でのプラズマCVD法により成膜することを特徴とする請求項1記載の磁気記録媒体の製造方法

(4) 非磁性基板上に強磁性金属薄膜を形成し、この磁性層上にプラズマ重合膜、ダイヤモンド状炭素膜及び潤滑剤層をこの順序で設けた磁気記録媒体において、前記潤滑剤層が融点5℃以下の含フッソアルキルカルボン酸エステルまたは融点50℃から80℃の含フッソアルキルカルボン酸のどちらかであることを特徴とする磁気記録媒体

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は強磁性金属薄膜を磁気記録層とする磁気記録媒体に関するものであり、特に0℃から50℃の各種湿度環境でのスチルライフ向上と耐久走行後のヘッド汚れのない磁気テープやフロッピーディスク、磁気ディスクに適用することができる従来の技術

強磁性金属薄膜を磁気記録層とする磁気記録媒体においては、様々な方法により磁気テープのス

チル耐久性や走行耐久性の向上、磁気ディスクのCSS特性の向上が続けられてきた。たとえば、第1に金属薄膜上にカルボン酸やカルボン酸エステルの潤滑剤層を設ける。第2にSiO<sub>2</sub>等の非磁性保護膜を設ける。第3にカーボンやダイヤモンド状炭素膜と潤滑剤を組み合わせる等である。

この第3の例としてダイヤモンド状炭素膜の製造方法については、米国特許第4845977号明細書、特開昭61-130487号公報、特開昭61-136678号公報、特開昭63-279428号公報、特開平1-166329号公報等に開示されている。これらの文献に記載された製造方法は、プラズマ放電管の中にDC電圧だけを加え、放電管の外に13.56MHzの高周波をかけたり、かけなかったりするものである。

このダイヤモンド状炭素膜と潤滑剤を組み合わせることで金属薄膜型磁気記録媒体のスチル耐久性は相当改善されたが、さらなるスチル耐久性の向上にはダイヤモンド状炭素膜の製造法の改良も含めて保護膜の耐久性を向上しなければならない。

米国特許第4833091号明細書、特開昭62-219314号公報、特開平1-245416号公報、特開平1-245417号公報等に開示されている。

これらの文献に記載の通り、潤滑剤とダイヤモンド状炭素膜を組み合わせるとスチル耐久性が飛躍的に向上するが、潤滑剤の選び方によっては記録再生後のヘッドの汚れが異常に多くなる場合がある。このヘッドの汚れとは、たとえばコンピヘッドの谷間やヘッド周辺部に潤滑剤やバックコートの粉、および磁性粉が練り固まって堆積したものである。これが多いと記録再生時に流れてヘッドの目詰まり、信号の欠落を引き起こす。

ヘッド汚れの原因は潤滑剤とバックコート粉、磁性粉であるが、ダイヤモンド状炭素膜が設けると磁性粉がほとんど発生しないため潤滑剤がバックコート粉を固めることが主原因となっている。そのため、スチル耐久性が十分であり、かつヘッド汚れの少ない、つまりバックコート粉を固めにくい潤滑剤の開発が急務となっている。

さらに、上記の製造法ではメタンを炭素源としたダイヤモンド状炭素膜の堆積速度は20A/Sとかなり低く、これが生産を考えた場合の第1の問題点であった。この製造法で炭素数の多い炭化水素、たとえばプロパン、オクタンを使用すると堆積速度は60A/Sまでは向上するが、十分な硬度が得られずスチル耐久性が低下し、生産性と耐久性のバランスが取れなかった。

上記製造法での生産を考えた場合の第2の問題点は、成膜中、つまりプラズマ放電中に、第6図に示すように、定常よりも過大な電流が流れる異常放電現象が常に伴うことである。この現象は、金属薄膜上に稲妻状の放電脈をのこし、その部分からは信号が得られないために磁気記録媒体としては致命的な欠陥である。

このように、ダイヤモンド状炭素膜の製造方法については基礎的には確立されているが、工業的に用いるためには多くの改良が必要である。

金属薄膜型磁気記録媒体の保護膜としてダイヤモンド状炭素膜と潤滑剤を用いることに関しては

#### 発明が解決しようとする課題

本発明は第1に金属薄膜型磁気記録媒体のさらなるスチル耐久性向上を可能とする保護層のダイヤモンド状炭素膜の耐久性を上げる製造方法を提供することを目的とする。さらに、本発明はダイヤモンド状炭素膜成膜時の異常放電をまったくなくし、ダイヤモンド状炭素膜の堆積速度を大幅に改善した量産的製造方法をも提供することを目的としている。

第2に金属薄膜型磁気記録媒体の各種環境でのスチル耐久性と走行後のヘッド汚れがないことを両立させた潤滑剤層の実現を目的とする。

#### 課題を解決するための手段

非磁性基板上に強磁性金属薄膜を形成し、この磁性層上にプラズマ重合膜、ダイヤモンド状炭素膜さらに潤滑剤層をこの順に設けた磁気記録媒体の製造方法において、前記ダイヤモンド状炭素膜を、80Hzから200kHzの周波数、プラス500ボルト以上のピーク電圧で、炭素数3以上の炭化水素を原料としたプラズマCVD法により連続的に成膜す

る。

また、非磁性基板上に強磁性金属薄膜を形成し、この磁性層上にプラズマ重合膜、ダイヤモンド状炭素膜及び潤滑剤層をこの順序で設けた磁気記録媒体において、前記潤滑剤層を融点5℃以下の含フッソアルキルカルボン酸エステル(Rf-R-COO-RまたはRf-R-COO-Rf, R-COO-Rf, R-Rf-COO-Rf, R-Rf-COO-R)か、融点50℃から90℃の含フッソアルキルカルボン酸(Rf-R-COOH, R-Rf-COOH)のどちらかとする作用

上記製造方法によれば、DCプラズマCVD法に比べて、硬く耐久性の良いダイヤモンド状薄膜が成膜中の異常放電もなく安定に、しかも180A/Sという量産性に適した堆積速度で得られる。

ところで、耐久走行後のヘッド汚れは、走行によりはがれ落ちた磁性粉やバックコート粉を潤滑剤が固めたものである。このヘッド汚れの多少は測定環境より15℃程度高い温度での潤滑剤の熔融粘度に大きく影響され、粘度が高いほどヘッド汚れは多くなる。そこで、ヘッド汚れを少なくする

には、低温環境での凝着によるスチル走行耐久性低下を防ぐためのフッ素原子を含んだ分子構造を前提とし、5℃から40℃程度の実使用温度において粘度が低い液体か、この温度範囲ではほとんど溶融しない固体である必要がある。上記の潤滑剤層はこれらの条件を満足し、スチル特性とヘッド汚れの両項目を両立させることが可能である。

#### 実施例

##### (1) 高硬度ダイヤモンド状炭素膜によるスチル特性向上

本発明における磁気記録媒体の構成は、第2図に示される。突起層9を有する基板10上に強磁性金属薄膜8が形成されている。その上には、プラズマ重合膜7、ダイヤモンド状炭素膜6、潤滑剤層5が順次形成され、裏面には、バックコート11が設けられている。従来、ダイヤモンド状炭素膜6はメタンとアルゴンの混合ガスを原料として、放電管内圧0.3Torrの条件でDCプラズマCVD法により成膜していた。その際第1図に示すように、磁性層1に電流を流して半導体的抵抗値の出側近

接ローラ3からアースにおとしている。電位的には、放電管2の電極をプラスとして800ボルトから4000ボルトの電圧を印加している。しかし、この方法では電圧を上昇していくと硬さが上昇→飽和→低下し、飽和レベルも低いので、ダイヤモンド状炭素膜6の耐久性のあるレベル以上には上げられなかった。さらに、成膜中の異常放電がかならず発生し、成膜速度も20A/Sと遅かった。そこで、放電管内圧は0.3Torrとし、イソオクタンとアルゴンまたは、プロパンとアルゴン等の炭素数3以上の飽和あるいは不飽和炭化水素とアルゴンとの混合ガスを原料として周波数80Hzから200KHzピーク印加電圧をプラス500ボルト以上でプラズマ放電させるとDCプラズマCVD法よりも硬く耐久性の良いダイヤモンド状炭素膜6が安定に量産的スピードで得られることが判明した。(室温で液体の材料は減圧導入あるいは加熱減圧導入した。)この硬度の上がったダイヤモンド状炭素膜6によりスチル耐久性を大幅に向上させることができる。また、同じようにして80Hzから200KHzの

周波数でプラス500ボルト以上の電圧、たとえばプラス4000ボルトでプラズマ放電させながらプラス1000ボルトから2500ボルトのDC電圧を重ねしても硬いダイヤモンド状炭素膜6が安定に量産的スピードで得られることも判明した。ちなみに、シリコンウェハー上に3μm厚に形成したダイヤモンド状炭素膜をマイクロピッカー法で測定したところ、DC法ではいくら電圧を上げて最高2700Kg/mm<sup>2</sup>であったが、本発明の方法によれば、3000Kg/mm<sup>2</sup>から3500Kg/mm<sup>2</sup>の膜が容易に得られた。以降は硬さという間接的指標でなく、スチル耐久性という直接的、実用的な評価指標での結果について示す。交流の周波数とスチルライフ(1/2インチMII VTR 23℃-10%)をプロットすると第3図のようになる。尚、第3図ではプラスのピーク電圧を2500ボルト、導入ガス圧を0.3Torrでの結果を示しているが、原料材料の種類をかえても電圧を500から4000ボルト、ガス圧を0.05Torrから0.8Torrまで変化させても周波数依存性は第3図と全く同様であった。


また、80 Hz から 200 KHz の交流だけを  
使うか、あるいは 80 Hz から 200 KHz の交  
流とこの交流電圧の 20% から 70% の直流電圧  
を重ねた本発明の製造方法においては、従来の  
技術で説明した P I - C V D 法という DC 電圧だ  
けをプラズマ放電管内に印加し、この放電管の外  
部に 13.56 MHz の高周波をかけたり、かけ  
なかったりする方法では必ず発生していた図-8  
のような異常放電はまったく発生せず、磁気記録  
媒体としての品質の劣化を伴わない。

さらに、本発明ではイソオクタンガスをを用いた  
場合ダイヤモンド状炭素膜の堆積速度がメタンの  
4 倍、80 A/S に達し、ベンゼン、トルエン、  
2、3-ジメチル-1、3-ブタジエンを用いる  
と 180 A/S から 200 A/S とメタンの 10  
倍にも達し量産上問題のないレベルである。しか  
も、膜の硬度も十分であった。この結果を第 1 表  
にまとめる。


(2) スチル耐久性が高く、耐久走行後のヘッ  
ド汚れが少ない金属薄膜型磁気記録媒体

ことを発明した。ここで、Rf はフロロアリアル未  
端基または炭素数 3 以上の直鎖あるいは分枝の飽  
和、不飽和のフロロアルキル末端基である。R は合  
計炭素数 10 以上のアルキレン付フェニレン基また  
はその誘導体、あるいは炭素数 10 以上の直鎖、分  
枝の飽和あるいは不飽和の脂肪族アルキレン基か  
らなる炭化水素である。カルボン酸の融点が 90℃  
以上になると実使用環境で十分な潤滑効果が得ら  
れない。具体的に例を上げると、


Rf としては、たとえば




R としては、たとえば




耐久走行後のヘッド汚れは、走行によりはがれ  
落ちた磁性粉やバックコート粉を潤滑剤が固めた  
ものである。このヘッド汚れの多少は、測定環境  
より 15℃ 程度高い温度での潤滑剤の溶解粘度に大  
きく影響され、粘度が高いほどヘッド汚れは多く  
なる。そこで、金属薄膜型磁気記録媒体のヘッド  
汚れを少なくするには、第一に低温環境での凝着  
によるスチル走行耐久性低下を防ぐためにフッ素  
原子を含んだ潤滑剤の分子構造が必要になる。次  
に、5℃ から 40℃ 程度の実使用温度において粘度  
が低い液体か、この温度範囲ではほとんど溶解し  
ない固体である必要がある。以上の結果より、我  
々は融点が 5℃ 以下の部分フッ素化アルキルカル  
ボン酸エステル




か融点が 50℃ から 90℃ の部分フッ素化アルキルカル  
ボン酸



のどちらかを潤滑剤層に用いればスチル特性とヘ  
ッド汚れの両項目を両立させることが可能である



を上げることができる。フロロアルキル末端基ま  
たは、フロロアリアル末端基と脂肪族アルキレン  
基またはアルキレン付フェニレン基とは直接ある  
いは下記の例のような各種結合基を介して結合し  
た形をとる。



以下本発明の磁気記録媒体を磁気テープを例に  
上げて添付図面に基づいて説明する。なお、高硬  
度ダイヤモンド状炭素膜の製造方法は、この中で詳  
しく説明する。異常に大きな突起のない、表面粗  
さのコントロールされた 9.5 μm 厚のポリエチレン  
テレフタレート基板 10 の上面へ 100 Å の粒子径の微  
小粒子をその密度が 1 mm<sup>2</sup> 当り 10<sup>4</sup> ~ 10<sup>6</sup> 個になるよ  
うにコーティング法により突起層 9 を形成する。  
この上へ、真空蒸着法により酸素を導入しながら  
Co(80)-Ni(20) の強磁性金属薄膜 8 を 1800 Å の膜厚

で形成した後、バックコート層11を基板10の裏面にコーティング法により $0.5\mu\text{m}$ の厚みで形成する。この金属薄膜8上へ真空度 $0.1\text{Torr}$ 、 $15\text{KHz}$ の周波数、 $500\text{ボルト}$ の電圧でシクロヘキサン又はイソオクタン等の環状または直鎖状の炭化水素を原料としてプラズマ重合膜7を $5\text{Å} \sim 20\text{Å}$ の膜厚で形成する。次にこのプラズマ重合膜7上へ炭素数3以上の飽和あるいは不飽和の直鎖あるいは分枝炭化水素または芳香族炭化水素だけ、あるいはこれら炭化水素とアルゴンとを原料とし、 $80\text{KHz}$ から $200\text{KHz}$ の周波数でプラス $500\text{ボルト}$ 以上のピーク電圧たとえば $3000\text{ボルト}$ の条件でプラズマCVD法によりダイヤモンド状炭素膜8を $80\text{Å}$ から $160\text{Å}$ の厚さで連続的に成膜する。なお、炭化水素ガスの分子量が増えるほど高い電圧をかけないと十分な硬度は得られない。液体のものは減圧又は加熱減圧して導入した。放電管2内の圧力は $0.3\text{Torr}$ 程度で十分であり、アルゴン:炭化水素の混合割合は1:6から1:2が好ましい。200KHz以上の周波数での特性は第3図に示したように好ましくない。原因

は理論的に説明されてはいないがイオンが基板に衝突する際の運動エネルギーが高い周波数では低下するためではないかと考えられる。このようにして成膜したダイヤモンド状炭素膜8はイソオクタンとアルゴンの混合系やベンゼンとアルゴンの混合系から成膜した場合でも共に、メタンとアルゴンを原料としたDCプラズマCVD法から成膜したものより耐久性の良いものが得られた。なお電位的には、第5図に示すように、放電管2内の電極に交流を印加し、金属薄膜磁気テープを半導体的抵抗値の近接ローラ3を介してアースにしている。なおチャンバー内は $1 \times 10^{-4}\text{Torr}$ である。プラスのDC電圧を重ねる場合も同様であるが、交流で放電させてからDC電圧を加える。このダイヤモンド状炭素膜8上へ含フッソアルキルカルボン酸 $\text{C}_6\text{F}_{11}\text{OC}_2\text{H}_4(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$ を $20\text{Å}$ から $50\text{Å}$ の厚みになるように一般的なコーターで溶媒に溶かして塗布するかあるいは有機蒸着法により潤滑剤層5を形成する。その後スリッターにより1/2インチに切断して作成した1/2インチ用金属薄膜

型磁気テープをMII VTRによりスチル特性を測定した。なおスチルライフは出力が $-3.0\text{dB}$ 低下した時点を寿命とした。その結果を第1表に示す。なお、サンプル1, 2, 3は比較のためにDCプラズマCVD法でダイヤモンド状炭素膜を製造したものであり、サンプル4, 5, 6, 7, 8は炭化水素とアルゴンによる製造方法、サンプル9, 10は炭化水素だけによる製造方法である。



(以下余白)

第1表

No	製法		炭素源	25°C-10% スチル(分)	5°C-80% スチル(分)	堆積速度 (Å/S)
	周波数	電圧				
* 1	(DC)	800	メタン	30	20	20
* 2	(DC)	1000	メタン	40	30	20
* 3	(DC)	1400	イソオクタン	50	30	40
4	120K	1000	イソオクタン	80	30	80
5	1K	2000	メタン	100	50	60
6	80K	3000 (DC1000)	イソオクタン	150	60	100
7	30K	4000 (DC2000)	2,3,4,5-ジフルオロペンタン	150	60	180
8	20K	3000 (DC2000)	ベンゼン	140	60	180
9	5K	4000	イソオクタン(不活性ガス)	90	50	70
10	80K	3000 (DC1500)	メタン(不活性ガス)	100	60	80

\*印は比較例

また、DCプラズマCVD法と本発明との比較を第4図に示す。このデータは10KHzの周波数でゼロからのプラスピーク電圧は2500ボルト一定とした。用いたガスはイソオクタン:アルゴン=4:1で、放電内圧は0.3Torrである。尚、この特性も材料の種類、ガス圧、電圧によらず成膜ができる広範囲の条件で同様に確認された。周波数についても本願の80Hzから200KHzの範囲では第4図と同様であった。さらに周波数1KHzピーク電圧3000ボルトの条件で、イソオクタン:アルゴンを4:1とした原料ガスを0.3Torrの内圧により成膜したダイヤモンド状炭素膜6上へ潤滑剤として含フッソアルキルカルボン酸エステル、たとえば





を40Åの厚みで設け、1/2インチの磁気テープとした。これらをそれぞれサンプル11、12、13

とした。

同様に、含フッソカルボン酸

たとえば、



を潤滑剤としたサンプルを14, 15, 16, 17, 18とした。これらサンプル11から18を23℃-70%の環境で30分長のテープをMII V T Rにより300パスくり返し走行させた後のヘッド汚れを調べた。ヘッド汚れは数値化し、数値が大きいほど汚れがひどく、0から10までに分類した。また、これら300パス走行後のサンプル11から18の5℃-80%環境でのスチルライフも測定した。スチルライフは第1表と同じく出力が-3.0dB低下した時点をもって寿命とした。これらの結果を第2表に示す。以上の第1表と第4図第2表の結果をまとめると、次のことが明かで

ある。すなわち、80Hzから200KHzの周波数を用い、500ボルト以上のピーク電圧だけまたはピーク電圧の20%~70%のDC電圧を重ねて炭素数3以上の種々の炭化水素だけまたは種々の炭化水素とアルゴンの混合比率を最適化してダイヤモンド状炭素膜を形成し、融点を規定した含フッソアルキルカルボン酸または含フッソアルキルカルボン酸エステルを潤滑剤として用いればスチル特性を向上し、耐久走行後のヘッド汚れをほとんどなくすることができる。

(以下余白)

第2表 300パス走行後のヘッド汚れとスチル特性

No	潤滑剤		23°C-70% ヘッド汚 れ	5°C-80% SFM(分)	
	分子式				
11	$\text{C}_6\text{F}_5\text{OC}_6\text{H}_4(\text{CH}_2)_9\text{COOC}_6\text{H}_5$		7°C	1	50
12	$\text{C}_6\text{F}_{11}(\text{CH}_2)_9\text{COOC}_6\text{H}_5$		20°C	5	55
13	$\begin{array}{c} \text{C}_6\text{F}_5 \\   \\ \text{C}_6\text{F}_5 > \text{CH}(\text{CH}_2)_9 - \text{CH} - \text{COOC}_6\text{H}_5 \end{array}$		5°C	3	70
14	$\text{HCF}_2\text{C}(\text{CF}_3)_6(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$		85°C	2	40
15	$\text{C}_6\text{F}_{11}(\text{CH}_2)_9\text{COOH}$		80°C	2	40
16	$\text{C}_6\text{F}_5\text{CH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$		50°C	2	70
17	$\text{C}_6\text{F}_{11}\text{O}(\text{CH}_2)_9\text{COOH}$		110°C	6	30
18	$\begin{array}{c} \text{C}_6\text{F}_5 - \text{CH} - \text{COOH} \\   \\ \text{C}_6\text{F}_5 - \text{OCO} \end{array}$		50°C	1	70

以上のように本実施例ではポリエチレンテレフタレートを基板とした金属薄膜型の蒸着テープを例に上げて説明したが、他にもポリイミドを基板とした金属薄膜型の垂直テープやフロッピーディスクにもそのまま用いることができる。さらにはダイヤモンド状炭素膜の製法が連続式からパッチ式へ変化はするが磁気ディスクにも展開可能である。

#### 発明の効果

本発明の製造方法によれば、ダイヤモンド状炭素膜成膜中の異常放電もまったくなく、180 A/Sから200 A/Sという量産的堆積速度で耐久性の高い、改善されたダイヤモンド状炭素膜を備えた磁気記録媒体を実現できる。また本発明によれば、耐久走行後のヘッド汚れがほとんどない金属薄膜型磁気記録媒体が得られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例における磁気記録媒体の製造方法に用いられるダイヤモンド状炭素膜製造装置の概要を示す断面図、第2図は本発明の

実施例における金属薄膜型磁気テープの概略的な断面図、第3図はプラズマ放電における周波数とスチルライフの関係を示すグラフ、第4図は、プラズマ放電に重畳するDC電圧とスチルライフの関係を示すグラフ、第5図は本発明による電気配線の例を示す図、第6図は従来のPI-CVD法でのダイヤモンド状炭素膜製造中に発生する異常放電の電流波形を示す波形図である。

1・・・薄膜型磁気テープ磁性層側 2・・・放電管、3・・・近接ローラ 4、真空槽 5・・・潤滑剤層、6・・・ダイヤモンド状炭素膜 7・・・プラズマ重合膜 8・・・強磁性金属薄膜 9・・・突起層 10・・・基板 11・・・バックコート。

代理人の氏名 弁理士 小 殿 治 明 ほ か 2 名


1 ... 薄膜型磁気テープ磁性層側  
2 ... 放電管  
3 ... 近接ローラ  
4 ... 真空槽

5 ... 潤滑剤層  
6 ... ダイヤモンド状炭素膜  
7 ... プラズマ重合膜  
8 ... 強磁性金属薄膜  
9 ... 突起層  
10 ... 基板  
11 ... バックコート


第 1 図

第 2 図

ダイヤモンド状炭素膜製造装置




金属薄膜型磁気テープの断面図







第 3 図



第 4 図



第 5 図



第 6 図

